

板厚:(mm)、TS:引張強さ(MPa)、YS:降伏点又は0.2%耐力(MPa)、EL:全伸び(%)

区分	全板厚	板厚1.6未満		板厚1.6以上2.0未満		板厚2.0以上2.5未満		板厚2.5以上3.2未満		板厚3.2以上4.0未満		板厚4.0以上5.0以下		板厚5.0超6.3未満		板厚6.3以上8.0未満		板厚8.0以上14.0以下		板厚14.0超16.0以下		板厚16.0超		念頭にある記号
	TS	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	
A	780以上	390以上 835以下	14以上 30以下	390以上 835以下	14以上 30以下	390以上 835以下	14以上 30以下	390以上 835以下	14以上 30以下	380以上 825以下	15以上 31以下	380以上 825以下	15以上 31以下	380以上 825以下	15以上 31以下	380以上 825以下	15以上 31以下	380以上 825以下	15以上 31以下	380以上 825以下	15以上 31以下	380以上 825以下	15以上 31以下	JFS; JSH780R(高降伏比型),Y(低降伏比型)
B	〃	上記区分Aに含まれないもの																						
C	780未満 590以上	335以上 630以下	17以上 37以下	335以上 630以下	17以上 37以下	325以上 620以下	18以上 38以下	325以上 620以下	18以上 38以下	325以上 610以下	19以上 39以下	325以上 610以下	19以上 39以下	325以上 610以下	19以上 39以下	325以上 610以下	20以上	325以上 610以下	20以上	325以上 610以下	20以上	325以上 610以下	20以上	JFS; JSH590A,B,R(高降伏比型),Y(低降伏比型)
D	〃	上記区分Cに含まれないもの																						
E	590未満 540以上	305以上 570以下	19以上 39以下	305以上 570以下	19以上 39以下	295以上 560以下	20以上 40以下	295以上 560以下	20以上 40以下	295以上 550以下	21以上 41以下	295以上 550以下	21以上 41以下	295以上 550以下	21以上 41以下	295以上 540以下	22以上	295以上 540以下	22以上	295以上 530以下	22以上	295以上 530以下	22以上	JFS; JSH540A,B,R(高降伏比型),Y(低降伏比型)
F	〃	400以上	16以上	400以上	16以上	400以上	16以上	400以上	16以上	400以上	16以上	400以上	16以上	400以上	13以上	400以上	13以上	400以上	13以上	400以上	13以上	390以上	17以上	JIS G 3101;SS540
		上記区分Eに含まれないもの																						
G	〃	上記区分E,Fに含まれないもの																						
H	540未満 490以上	335以上 500以下	22以上 39以下	335以上 500以下	22以上 39以下	325以上 490以下	23以上 40以下	325以上 490以下	23以上 40以下	315以上 480以下	24以上 41以下	315以上 480以下	24以上 41以下	315以上 480以下	24以上 41以下	305以上 470以下	25以上	305以上 470以下	25以上	295以上 460以下	25以上	295以上 460以下	25以上	JFS; JSH490R(高降伏比型),W(汎用型W)
I	〃	285以上	19以上	285以上	19以上	285以上	19以上	285以上	19以上	285以上	19以上	285以上	19以上	285以上	15以上	285以上	15以上	285以上	15以上	285以上	15以上	275以上	19以上	JIS G 3101;SS490
		上記区分Hに含まれないもの																						
J	〃	上記区分H,Iに含まれないもの																						
K	490未満 440以上	285以上 450以下	26以上 42以下	285以上 450以下	26以上 42以下	275以上 440以下	27以上 43以下	275以上 440以下	27以上 45以下	265以上 430以下	28以上 46以下	265以上 430以下	28以上 47以下	265以上 430以下	28以上 47以下	255以上 420以下	29以上	255以上 420以下	29以上	255以上 420以下	29以上	255以上 420以下	29以上	JFS; JSH440A,B,J,R(高降伏比型),W(汎用型W)
L	〃	上記区分Kに含まれないもの																						
M	440未満 400以上	255以上 395以下	31以上 45以下	245以上 395以下	32以上 45以下	235以上 395以下	33以上 46以下	235以上 395以下	34以上 47以下	225以上 395以下	35以上 48以下	225以上 395以下	36以上 49以下	225以上 395以下	36以上 49以下	215以上 375以下	38以上	215以上 375以下	38以上	215以上 375以下	38以上	215以上 375以下	38以上	JFS; JSH400W(汎用型W),J(汎用型J)
N	〃	245以上	21以上	245以上	21以上	245以上	21以上	245以上	21以上	245以上	21以上	245以上	21以上	245以上	17以上	245以上	17以上	245以上	17以上	245以上	17以上	235以上	21以上	JIS G 3101;SS400
		上記区分Mに含まれないもの																						
O	〃	上記区分M,Nに含まれないもの																						
P	400未満 370以上	235以上 365以下	32以上 47以下	225以上 365以下	32以上 47以下	215以上 365以下	33以上 48以下	215以上 365以下	35以上 48以下	205以上 365以下	36以上 49以下	205以上 365以下	37以上 50以下	205以上 365以下	37以上 50以下	195以上 365以下	40以上	195以上 355以下	40以上	195以上 355以下	40以上	195以上 355以下	40以上	JFS; JSH370W(汎用型W),J(汎用型J)
Q	〃	上記区分Pに含まれないもの																						
R	370未満 330以上	205以上	26以上	205以上	26以上	205以上	26以上	205以上	26以上	205以上	26以上	205以上	26以上	205以上	21以上	205以上	21以上	205以上	21以上	205以上	21以上	195以上	26以上	JIS G 3101;SS330
S	〃	上記区分Rに含まれないもの																						
T	330未満 310以上	205以上 325以下	36以上 50以下	195以上 315以下	37以上 51以下	185以上 305以下	38以上 52以下	185以上 305以下	38以上 52以下	175以上 295以下	39以上 53以下	175以上 295以下	40以上 54以下	175以上 295以下	40以上 54以下	165以上 285以下	41以上	165以上 285以下	41以上	165以上 285以下	41以上	165以上 285以下	41以上	JFS; JSH310W(汎用型W)
U	〃	上記区分Tに含まれないもの																						

板厚:(mm)、TS:引張強さ(MPa)、YS:降伏点又は0.2%耐力(MPa)、EL:全伸び(%)

区分	全板厚	板厚1.6未満		板厚1.6以上2.0未満		板厚2.0以上2.5未満		板厚2.5以上3.2未満		板厚3.2以上4.0未満		板厚4.0以上5.0以下		板厚5.0超6.3未満		板厚6.3以上8.0未満		板厚8.0以上14.0以下		板厚14.0超16.0以下		板厚16.0超		念頭にある記号
	TS	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	
V	310未満 270以上	175以上 275以下	40以上 53以下	165以上 265以下	41以上 54以下	155以上 255以下	42以上 55以下	155以上 255以下	42以上 55以下	145以上 245以下	43以上 56以下	145以上 245以下	43以上 56以下	145以上 245以下	43以上 56以下	145以上 245以下	43以上 56以下	145以上 245以下	43以上 56以下	145以上 245以下	43以上 56以下	145以上 245以下	43以上 56以下	JFS; JSH270E
W	〃	195以上 305以下	37以上 51以下	185以上 295以下	38以上 52以下	175以上 285以下	39以上 53以下	175以上 285以下	39以上 53以下	165以上 275以下	40以上 54以下	165以上 275以下	41以上 55以下	165以上 275以下	41以上 55以下	155以上 265以下	41以上 265以下	155以上 265以下	41以上 265以下	155以上 265以下	41以上 265以下	155以上 265以下	41以上 265以下	JFS; JSH270D
ただし上記区分Vに含まれないもの																								
X	〃	205以上 325以下	35以上 49以下	195以上 315以下	36以上 50以下	185以上 305以下	37以上 51以下	185以上 305以下	37以上 51以下	175以上 295以下	38以上 52以下	175以上 295以下	38以上 52以下	175以上 295以下	38以上 52以下	165以上 285以下	39以上 285以下	165以上 285以下	39以上 285以下	165以上 285以下	39以上 285以下	165以上 285以下	39以上 285以下	JFS; JSH270C
ただし上記区分V、Wに含まれないもの																								
Y	〃	指定なし	32以上	指定なし	34以上	指定なし	35以上	指定なし	37以上	指定なし	39以上	指定なし	41以上	指定なし	41以上	指定なし	41以上	指定なし	41以上	指定なし	41以上	指定なし	41以上	JIS G 3131;SPHE
ただし上記区分V～Xに含まれないもの																								
Z	〃	指定なし	32未満 30以上	指定なし	34未満 32以上	指定なし	35未満 33以上	指定なし	37未満 35以上	指定なし	39未満 37以上	指定なし	41未満 39以上	指定なし	41未満 39以上	指定なし	41未満 39以上	指定なし	41未満 39以上	指定なし	41未満 39以上	指定なし	41未満 39以上	JIS G 3131;SPHD
ただし上記区分V～Xに含まれないもの																								
AA	〃	指定なし	30未満 27以上	指定なし	32未満 29以上	指定なし	33未満 29以上	指定なし	35未満 29以上	指定なし	37未満 31以上	指定なし	39未満 31以上	指定なし	39未満 31以上	指定なし	39未満 31以上	指定なし	39未満 31以上	指定なし	39未満 31以上	指定なし	39未満 31以上	JIS G 3131;SPHC
ただし上記区分Xに含まれないもの																								
AB	〃	上記区分V～AAに含まれないもの																						
AC	270未満	指定なし																						
AD	引張強さを保証していないもの	指定なし																						