

板厚:(mm)、TS:引張強さ(MPa)、YS:降伏点又は0.2%耐力(MPa)、EL:全伸び(%)

区分	全板厚	板厚0.20未満		板厚0.20以上0.25未満		板厚0.25以上0.3未満		板厚0.3以上0.4未満		板厚0.4以上0.6未満		板厚0.6以上0.8未満		板厚0.8以上1.0未満		板厚1.0以上1.2未満		板厚1.2以上1.6未満		板厚1.6以上2.0未満		板厚2.0以上2.5未満		板厚2.5以上		念頭にある記号
	TS	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	
A	780以上	440以上 610以下	12以上 32以下	440以上 610以下	12以上 32以下	440以上 610以下	12以上 32以下	440以上 610以下	12以上 32以下	440以上 610以下	12以上 32以下	440以上 610以下	12以上 32以下	430以上 600以下	13以上 33以下	420以上 590以下	14以上 34以下	420以上 590以下	15以上 35以下	420以上 590以下	16以上	420以上 590以下	16以上	420以上 590以下	指定なし	JFS; JSC780Y(低降伏比型),T(高延性型)
B	〃	上記区分Aに含まれないもの																								
C	780未満 590以上	340以上 580以下	17以上 42以下	340以上 580以下	17以上 42以下	340以上 580以下	17以上 42以下	340以上 580以下	17以上 42以下	340以上 580以下	17以上 42以下	340以上 580以下	17以上 42以下	330以上 570以下	17以上 43以下	320以上 560以下	18以上 44以下	320以上 560以下	18以上 45以下	320以上 560以下	18以上	320以上 440以下	18以上	320以上 440以下	指定なし	JFS; JSC590A,R(高降伏比型),Y(低降伏比型),T(高延性型)
D	〃	上記区分Cに含まれないもの																								
E	590未満 440以上	245以上 460以下	23以上 39以下	245以上 460以下	23以上 39以下	245以上 460以下	23以上 39以下	245以上 460以下	23以上 39以下	245以上 460以下	23以上 38以下	245以上 460以下	24以上 39以下	235以上 450以下	25以上 40以下	225以上 440以下	26以上 41以下	225以上 440以下	27以上 42以下	225以上 440以下	28以上	225以上 440以下	28以上	225以上 440以下	指定なし	JFS; JSC440A,R(高降伏比型),W(汎用型),P(高深絞り型)
F	〃	上記区分Eに含まれないもの																								
G	440未満 390以上	205以上 355以下	29以上 42以下	205以上 355以下	29以上 42以下	205以上 355以下	29以上 42以下	205以上 355以下	29以上 42以下	205以上 355以下	29以上 42以下	205以上 355以下	30以上 43以下	195以上 345以下	31以上 44以下	185以上 335以下	32以上 45以下	185以上 335以下	33以上 46以下	185以上 335以下	34以上	185以上 335以下	34以上	185以上 335以下	指定なし	JFS; JSC390W(汎用型),P(高深絞り型)
H	〃	上記区分Gに含まれないもの																								
I	390未満 370以上	175以上 305以下	30以上 43以下	175以上 305以下	30以上 43以下	175以上 305以下	30以上 43以下	175以上 305以下	30以上 43以下	175以上 305以下	30以上 43以下	175以上 305以下	31以上 44以下	165以上 295以下	32以上 45以下	155以上 285以下	33以上 46以下	155以上 285以下	34以上 47以下	155以上 285以下	35以上	155以上 285以下	35以上	155以上 285以下	指定なし	JFS; JSC370W(汎用型),P(高深絞り型)
J	〃	上記区分Iに含まれないもの																								
K	370未満 340以上	165以上 305以下	33以上 45以下	165以上 305以下	33以上 45以下	165以上 305以下	33以上 45以下	165以上 305以下	33以上 45以下	165以上 305以下	33以上 45以下	165以上 305以下	34以上 46以下	155以上 295以下	35以上 47以下	145以上 285以下	36以上 48以下	145以上 285以下	37以上 49以下	145以上 285以下	38以上	145以上 285以下	38以上	145以上 285以下	指定なし	JFS; JSC340W(汎用型),P(高深絞り型),H(塗装焼付硬化型)
L	〃	上記区分Kに含まれないもの																								

板厚:(mm)、TS:引張強さ(MPa)、YS:降伏点又は0.2%耐力(MPa)、EL:全伸び(%)

区分	全板厚	板厚0.20未満		板厚0.20以上0.25未満		板厚0.25以上0.3未満		板厚0.3以上0.4未満		板厚0.4以上0.6未満		板厚0.6以上0.8未満		板厚0.8以上1.0未満		板厚1.0以上1.2未満		板厚1.2以上1.6未満		板厚1.6以上2.0未満		板厚2.0以上2.5未満		板厚2.5以上		念頭にある記号
	TS	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	YS	EL	
M	340未満 270以上	120以上 185以下	44以上 52以下	120以上 185以下	44以上 52以下	120以上 185以下	44以上 52以下	120以上 185以下	44以上 52以下	120以上 185以下	44以上 52以下	120以上 185以下	45以上 53以下	110以上 175以下	46以上 54以下	100以上 165以下	47以上 55以下	100以上 165以下	48以上 56以下	100以上 165以下	49以上 58以下	100以上 165以下	50以上 60以下	100以上 165以下	指定なし	JFS; JSC270F(軟鋼板)
N	〃	130以上 205以下	42以上 50以下	130以上 205以下	42以上 50以下	130以上 205以下	42以上 50以下	130以上 205以下	42以上 50以下	130以上 205以下	42以上 50以下	130以上 205以下	43以上 51以下	120以上 195以下	44以上 52以下	110以上 185以下	45以上 53以下	110以上 185以下	46以上 54以下	110以上 185以下	47以上 56以下	110以上 185以下	48以上 58以下	110以上 185以下	49以上 60以下	JFS; JSC270E(軟鋼板)
O	〃	ただし上記区分Mに含まれないもの																								JFS; JSC270D(軟鋼板)
		135以上 225以下	40以上 49以下	135以上 225以下	40以上 49以下	135以上 225以下	40以上 49以下	135以上 225以下	40以上 49以下	135以上 225以下	40以上 49以下	135以上 225以下	41以上 50以下	125以上 215以下	42以上 51以下	115以上 205以下	43以上 52以下	115以上 205以下	44以上 53以下	115以上 205以下	45以上 55以下	115以上 205以下	46以上 57以下	115以上 205以下	47以上 59以下	
P	〃	ただし上記区分M,Nに含まれないもの																								JFS; JSC270C(軟鋼板)
		155以上 275以下	36以上 45以下	155以上 275以下	36以上 45以下	155以上 275以下	36以上 45以下	155以上 275以下	36以上 45以下	145以上 265以下	37以上 46以下	145以上 265以下	38以上 47以下	135以上 255以下	39以上 48以下	125以上 245以下	40以上 49以下	125以上 245以下	41以上 50以下	125以上 245以下	42以上 53以下	125以上 245以下	43以上 55以下	125以上 245以下	44以上 57以下	
Q	〃	ただし上記区分M～Oに含まれないもの																								JIS G 3141;SPCF
		指定なし	40以上	指定なし	40以上	指定なし	40以上	指定なし	40以上	指定なし	40以上	指定なし	42以上	指定なし	42以上	指定なし	43以上	指定なし	43以上	指定なし	44以上	指定なし	44以上	指定なし	45以上	
R	〃	ただし上記区分M～Pに含まれないもの																								JIS G 3141;SPCE
		指定なし	40未満 27以上	指定なし	40未満 29以上	指定なし	40未満 32以上	指定なし	40未満 35以上	指定なし	40未満 38以上	指定なし	42未満 40以上	指定なし	42未満 40以上	指定なし	43未満 41以上	指定なし	43未満 41以上	指定なし	44未満 42以上	指定なし	44未満 42以上	指定なし	45未満 43以上	
S	〃	ただし上記区分M～Pに含まれないもの																								JIS G 3141;SPCD
		指定なし	27未満 25以上	指定なし	29未満 27以上	指定なし	32未満 30以上	指定なし	35未満 33以上	指定なし	38未満 36以上	指定なし	40未満 38以上	指定なし	40未満 38以上	指定なし	41未満 39以上	指定なし	41未満 39以上	指定なし	42未満 40以上	指定なし	42未満 40以上	指定なし	43未満 41以上	
T	〃	ただし上記区分Pに含まれないもの																								JIS G 3141;SPCC
U	270未満 260以上	上記区分M～Sに含まれないもの																								JFS; JSC260G(軟鋼板)
		110以上 175以下	46以上 54以下	110以上 175以下	46以上 54以下	110以上 175以下	46以上 54以下	110以上 175以下	46以上 54以下	110以上 175以下	46以上 54以下	110以上 175以下	47以上 55以下	100以上 165以下	48以上 56以下	90以上 155以下	49以上 57以下	90以上 155以下	50以上 58以下	90以上 155以下	51以上 60以下	90以上 155以下	52以上 62以下	90以上 155以下	指定なし	
V	〃	指定なし	42以上	指定なし	42以上	指定なし	42以上	指定なし	42以上	指定なし	42以上	指定なし	44以上	指定なし	44以上	指定なし	45以上	指定なし	45以上	指定なし	46以上	指定なし	46以上	指定なし	47以上	JIS G 3141;SPCG
W	〃	ただし上記区分Uに含まれないもの																								
		上記区分U,V区分に含まれないもの																								
X	260未満	指定なし																								
Y	引張強さを保証していないもの	指定なし																								