


### 3. ガラスびんのリサイクル状況

#### (1) ガラスびんの生産量及びカレットの利用率 率

単位：万トン

	9年	10年	11年	12年	13年	14年
ガラスびん生産量	216.0	197.5	190.6	180.2	173.8	168.9
カレット利用量	145.6	145.9	149.8	141.6	142.5	140.8
カレット利用率(%)	67.4	73.9	78.6	77.8	82.0	83.3

出所 雑貨統計、日本ガラスびん協会、ガラスびんフォーラム



#### (2) カレットの用途別利用状況 (指定法人ルート)

単位：トン

	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度
びん びん	97,806	138,383	144,485	161,988	180,083	166,653
ガラス短繊維	0	3,232	7,477	13,332	14,865	14,909
焼成タイル	0	0	8,273	18,405	14,326	5,704
舗装用骨材	9,837	11,830	34,813	28,712	39,086	52,751
路盤材・埋戻し材	8,905	15,985	10,171	15,244	14,867	45,166
土木・建築材	1,263	11,717	6,087	27,007	41,537	32,634
合計	117,811	181,147	211,306	264,688	304,764	317,817

出所：(財)日本容器包装リサイクル協会

